



## TEKNİK ÖZELLİKLER KONİK VARİL

Hacim	Gövde		Kapaklar		Ağırlık	UN Onayı
	Kalınlık	Tolerans	Kalınlık	Tolerans		
194 Lt.	0,60 mm.	± 0,05 mm.	0,60 mm.	0,05 mm.	10,2 Kg.	--
194 Lt.	0,70 mm.	± 0,06 mm.	0,60 mm.	0,05 mm.	11,4 Kg.	--
194 Lt.	0,80 mm.	± 0,06 mm.	0,70 mm.	0,06 mm.	13,0 Kg.	1A2/X285/S
217 Lt.	0,60 mm.	± 0,05 mm.	0,60 mm.	0,05 mm.	10,8 Kg.	--
217 Lt.	0,70 mm.	± 0,06 mm.	0,60 mm.	0,05 mm.	12,0 Kg.	--
217 Lt.	0,80 mm.	± 0,06 mm.	0,80 mm.	0,06 mm.	14,6 Kg.	1A2/X320/S

**EBATLAR** : İlgili teknik resimde mevcuttur.

### Malzeme ve İmalat Özellikleri:

Gövde elektrik dikiş kaynak ile kaynak edilir ve genişletilerek konikleştirilir. Gövde üzerinde 1 adet mukavemet fitili bulunur. Gövde ile alt kapak 5 kat yassı kenet teknolojisi ile kenetlenir. Alt kapakta istenirse 30 adet ø3mm havalandırma deliği bulunur. Üst kapak varile çember ile sıkılır.

- Gövde** : DKP Sac (Soğuk Haddelenmiş, EN 10130 ve EN 10131)
- Kapaklar** : DKP Sac (Soğuk Haddelenmiş, EN 10130 ve EN 10131) veya HDG Sac (Sıcak Daldırma Galvaniz, EN 10142 ve EN 10143)
- Çember** : DKP Sac'dan imal edilmiş pim ile mühürlenebilen, elektro galvaniz kaplı mekanizmalı çember. (Opsiyonel olarak civatalı çember olabilir.)
- Dış Boya** : Varil dış yüzeyi müşteri talebine uygun olarak istenen renkte fırın kurumalı boya ile kaplanır.  
Boya parlaklığı : 60 Gloss (Glossmetre 60°) min.  
Gövde boya kaplama kalınlığı : 18 mikron min.  
Kapak boya kaplama kalınlığı : 25 mikron min.
- İç Lak (Opsiyonel)** : Varil içi yüzeyi gıdaya uygun epoksi fenolik lak ile kaplanır.  
Kaplama kalınlığı : 7 mikron min.
- İşaretleme** : Varil yan yüzeyinin altına ink jet sistemiyle üretim tarihi ve üretici ismi kodlanır. Ayrıca istenen ilave işaretleme serigrafi yöntemi ile gövde ve üst kapak üzerine yapılabilir.
- Testler** : Variller imalat aşamasında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında proses ve son ürün aşamasında gerekli testlere tabi tutulurlar. Yapılan tüm deneylere ait neticeler kalite raporları ile müşteriye bildirilir.

### İZVAR AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Merkez : Acarlar İş Merkezi F-Blok K3 No10 Kavacık 34805 Beykoz İstanbul  
Tel: ++ 90 216 6802080 Faks: ++ 90 216 6802090  
Fabrika : Pelitli, 41490, Gebze Kocaeli  
Tel: ++ 90 262 7510220 Faks: ++ 90 262 7510221

[www.izvar.com](http://www.izvar.com)





**TEKNİK ÖZELLİKLER**  
**KONİK VARİL (PLASTİK ÜST KAPAKLI)**

Hacim	Gövde		Alt Kapak		Ağırlık
	Kalınlık	Tolerans	Kalınlık	Tolerans	
194 Lt.	0,60 mm.	± 0,05 mm.	0,60 mm.	0,05 mm.	9,0 Kg.
194 Lt.	0,70 mm.	± 0,06 mm.	0,60 mm.	0,05 mm.	10,2 Kg.
194 Lt.	0,80 mm.	± 0,06 mm.	0,70 mm.	0,06 mm.	11,6 Kg.
217 Lt.	0,60 mm.	± 0,05 mm.	0,60 mm.	0,05 mm.	9,5 Kg.
217 Lt.	0,70 mm.	± 0,06 mm.	0,60 mm.	0,05 mm.	10,7 Kg.
217 Lt.	0,80 mm.	± 0,06 mm.	0,80 mm.	0,06 mm.	13,3 Kg.

**EBATLAR** : İlgili teknik resimde mevcuttur.

**Malzeme ve İmalat Özellikleri:**

Gövde elektrik dikiş kaynak ile kaynak edilir ve genişletilerek konikleştirilir. Gövde üzerinde 1 adet mukavemet fitili bulunur. Gövde ile alt kapak 5 kat yassı kenet teknolojisi ile kenetlenir. Alt kapakta istenirse 30 adet ø3mm havalandırma deliği bulunur.

**Gövde** : DKP Sac (Soğuk Haddelenmiş, EN 10130 ve EN 10131)

**Alt Kapak** : DKP Sac (Soğuk Haddelenmiş, EN 10130 ve EN 10131) veya HDG Sac (Sıcak Daldırma Galvaniz, EN 10142 ve EN 10143)

**Üst Kapak** : Polipropilen, müşteri talebine uygun olarak masterbatch ile renklendirilmiş, UV katkılı.

**Dış Boya** : Varil dış yüzeyi müşteri talebine uygun olarak istenen renkte fırın kurumalı boya ile kaplanır.  
Boya parlaklığı : 60 Gloss (Glossmetre 60°) min.  
Gövde boya kaplama kalınlığı : 18 mikron min.  
Kapak boya kaplama kalınlığı : 25 mikron min.

**İç Lak (Opsiyonel)** : Varil içi yüzeyi gıdaya uygun epoksi fenolik lak ile kaplanır.  
Kaplama kalınlığı : 7 mikron min.

**İşaretleme** : Varil yan yüzeyinin altına ink jet sistemiyle üretim tarihi ve üretici ismi kodlanır. Ayrıca istenen ilave işaretleme serigrafi yöntemi ile gövde ve üst kapak üzerine yapılabilir.

**Testler** : Variller imalat aşamasında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında proses ve son ürün aşamasında gerekli testlere tabi tutulurlar. Yapılan tüm deneylere ait neticeler kalite raporları ile müşteriye bildirilir.

**İZVAR AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Merkez : Acarlar İş Merkezi F-Blok K3 No10 Kavacık 34805 Beykoz İstanbul  
Tel: ++ 90 216 6802080 Faks: ++ 90 216 6802090  
Fabrika : Pelitli, 41490, Gebze Kocaeli  
Tel: ++ 90 262 7510220 Faks: ++ 90 262 7510221

[www.izvar.com](http://www.izvar.com)

