



TEKNİK ÖZELLİKLER YENİLENMİŞ TAPALI VARİL

Hacim	Gövde		Kapaklar		Ağırlık	UN Onayı
	Kalınlık	Tolerans	Kalınlık	Tolerans		
216,5 Lt.	0,80 mm.	± 0,06 mm.	0,90 mm.	0,08 mm.	15,2 Kg.	--
216,5 Lt.	0,80 mm.	± 0,06 mm.	1,00 mm.	0,08 mm.	15,7 Kg.	1A1/X1.5/250
216,5 Lt.	0,90 mm.	± 0,07 mm.	0,90 mm.	0,08 mm.	16,5 Kg.	--
216,5 Lt.	0,90 mm.	± 0,07 mm.	1,00 mm.	0,08 mm.	17,0 Kg.	1A1/X1.5/250
216,5 Lt.	1,00 mm.	± 0,07 mm.	1,00 mm.	0,08 mm.	18,3 Kg.	1A1/X1.5/250
216,5 Lt.	1,00 mm.	± 0,07 mm.	1,20 mm.	0,08 mm.	19,4 Kg.	--
216,5 Lt.	1,20 mm.	± 0,08 mm.	1,20 mm.	0,08 mm.	21,9 Kg.	--

Malzeme ve İmalat Özellikleri:

İçinden boşalan ürünlere göre sınıflandırılan variller, süzdürme, dış yıkama ve kenet düzeltme işlemlerini takiben uygun iç yıkama prosesi ile temizlenir ve kontrol edilir. Mevcut etiketleri sökülür ve kumlanarak eski dış boyası tamamen alınır. Fırın boya ile istenen renkte boyanarak fırında kurutulur.

Kapaklar : 2" ve ¾" flanş, tapa ve mühür zarf takımı. (EN 12928). Eski kapaklar uygun ise tekrar kullanılır, uygun durumda olmayan kapaklar değiştirilir, mevcut kapakların contaları yenisi ile değiştirilir.

Dış Boya : Varil dış yüzeyi müşteri talebine uygun olarak istenen renkte fırın kurumalı boya ile kaplanır.

Boya parlaklığı : 60 Gloss (Glossmetre 60^o) min.
Gövde boya kaplama kalınlığı : 18 mikron min.
Kapak boya kaplama kalınlığı : 25 mikron min.

İşaretleme : Varil yan yüzeyinin altına ink jet sistemiyle üretim tarihi ve üretici ismi kodlanır. Ayrıca istenen ilave işaretleme serigrafi yöntemi ile gövde ve üst kapak üzerine yapılabilir.

Testler : Variller yenileme aşamasında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında proses ve son ürün aşamasında gerekli testlere tabi tutulurlar. Tüm variller %100 sızdırmazlık testine tabi tutulurlar. Yapılan tüm deneylere ait neticeler kalite raporları ile müşteriye bildirilir.

İZVAR AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Merkez : Acarlar İş Merkezi F-Blok K3 No10 Kavacık 34805 Beykoz İstanbul
Tel: ++ 90 216 6802080 Faks: ++ 90 216 6802090
Fabrika : Pelitli, 41490, Gebze Kocaeli
Tel: ++ 90 262 7510220 Faks: ++ 90 262 7510221

www.izvar.com





TEKNİK ÖZELLİKLER
YENİLENMİŞ ÇEMBER KAPAKLI VARİL

Hacim	Gövde		Kapaklar		Ağırlık	UN Onayı
	Kalınlık	Tolerans	Kalınlık	Tolerans		
213 Lt.	0,80 mm.	± 0,06 mm.	0,90 mm.	0,08 mm.	15,7 Kg.	--
213 Lt.	0,80 mm.	± 0,06 mm.	1,00 mm.	0,08 mm.	16,2 Kg.	1A2/X/300/S
213 Lt.	0,90 mm.	± 0,07 mm.	0,90 mm.	0,08 mm.	17,0 Kg.	--
213 Lt.	0,90 mm.	± 0,07 mm.	1,00 mm.	0,08 mm.	17,5 Kg.	--
213 Lt.	1,00 mm.	± 0,07 mm.	1,00 mm.	0,08 mm.	18,8 Kg.	1A2/X/300/S
213 Lt.	1,00 mm.	± 0,07 mm.	1,20 mm.	0,08 mm.	19,9 Kg.	--
213 Lt.	1,20 mm.	± 0,08 mm.	1,20 mm.	0,08 mm.	22,5 Kg.	--

Malzeme ve İmalat Özellikleri:

İçinden boşalan ürünlere göre sınıflandırılan variller, süzdürme, dış yıkama ve kenet düzeltme işlemlerini takiben uygun iç yıkama prosesi ile temizlenir ve kontrol edilir. Mevcut etiketleri sökülür ve kumlanarak eski dış boyası tamamen alınır. Fırın boya ile istenen renkte boyanarak fırında kurutulur.

Kapak ve Çember: DKP Sac'dan imal edilmiş pim ile mühürlenebilen, elektro galvaniz kaplı mekanizmalı çember. (Opsiyonel olarak civatalı çember olabilir.) Eski kapaklar ve çemberler uygun ise tekrar kullanılır, uygun durumda olmayan kapaklar ve çemberler değiştirilir, mevcut kapakların contaları yenisi ile değiştirilir.

Dış Boya : Varil dış yüzeyi müşteri talebine uygun olarak istenen renkte fırın kurumalı boya ile kaplanır.
Boya parlaklığı : 60 Gloss (Glossmetre 60°) min.
Gövde boya kaplama kalınlığı : 18 mikron min.
Kapak boya kaplama kalınlığı : 25 mikron min.

İşaretleme : Varil yan yüzeyinin altına ink jet sistemiyle üretim tarihi ve üretici ismi kodlanır. Ayrıca istenen ilave işaretleme serigrafi yöntemi ile gövde ve üst kapak üzerine yapılabilir.

Testler : Variller yenileme aşamasında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında proses ve son ürün aşamasında gerekli testlere tabi tutulurlar. Tüm variller %100 sızdırmazlık testine tabi tutulurlar. Yapılan tüm deneylere ait neticeler kalite raporları ile müşteriye bildirilir.

İZVAR AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Merkez : Acarlar İş Merkezi F-Blok K3 No10 Kavacık 34805 Beykoz İstanbul
Tel: ++ 90 216 6802080 Faks: ++ 90 216 6802090
Fabrika : Pelitli, 41490, Gebze Kocaeli
Tel: ++ 90 262 7510220 Faks: ++ 90 262 7510221

www.izvar.com

